

## Lubrifianti și uleiuri multifuncționale

# Vaselina siliconica



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 141000

### Lubrifiant special pentru valve, armaturi si garnituri

Vaselina siliconica puternica si transparenta cu o foarte buna compatibilitate cu materialele plastice, special conceputa pentru valve, armaturi si garnituri.

Datorita certificarii NSF H1, vaselina siliconica WEICON poate fi utilizata ca si lubrifiant in domeniile de productie sensibile in care este posibil contactul accidental cu alimentele. Poate fi utilizata in industria alimentara si a bauturilor, la instalatii sanitare si de incalzire, in industria farmaceutica precum si in tehnologiile de etansare. Aceasta vaselina prezinta un mare grad de compatibilitate cu multe materiale, este inodora, nu are gust si rezista la temperaturi cuprinse intre -50°C si +200°C.

Vaselina siliconica WEICON poate fi utilizata pentru lubrifierea pieselor din plastic, cauciuc si a garniturilor de etansare, a valvelorsii fittingurilor, a masinilor si echipamentelor, a rulmentilor cu viteze de rotatie mici, precum si ca ajutor de montaj la o-ringuri.

### Date tehnice

Clasificarea consistentei	DIN 51818	Clasa NLGI 2-3
Pe baza de		Dioxid de siliciu pirogen, ulei siliconic
Culoare		fără culoare, translucid
Densitatea	(+20°C) DIN 51757	0,98 g/cm <sup>3</sup>
Penetrarea cu con	DIN EN ISO 2137	222 - 310 1 x 10 mm
Rezistența la apă	DIN 51807	0 - 90
Capacitatea calorică	DIN EN ISO 22007-4	1,295 J/(g·K)
Conductivitatea termică		0,445 W/m·K
Rezistență dielectrică	DIN EN 60243-1 R22/ 23 HL3	9,2 kV/mm
Test de rezistență la coroziune EMCOR	DIN EN ISO 802	1 / 2
Respectă cerințele		NSF-H1, Ingredientele respecta prevederile FDA nr. 178.3570 sau 21 CFR 178.3570
Conductivitatea termică		0,351 mm <sup>2</sup> /s
Rezistența la temperatură		-50°C si +200°C
Termen de valabilitate:		24 luni
Aprobări / Orientări		
	Hygiene_Institut	Risikogruppe P2

### Tratament prealabil al suprafeței

Se curata suprafetele.

### Mod de aplicare

Aplicati vaselina siliconica in mod uniform

### Depozitare

A se pastra in ambalajul original inchis ermetic. A nu se depozita impreuna cu agenti de oxidare. A se pastra recipientul perfect inchis si a se depozita in zone racoroase, bine ventilate. Temperatura recomandata de depozitare: temperatura ambientala.

### Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

### Mărimi disponibile

- 26350500 Vaselina siliconica, 5 kg, fără culoare, translucid
- 26350005 Vaselina siliconica, 5 g, fără culoare, translucid
- 26350100 Vaselina siliconica, 1 kg, fără culoare, translucid
- 26350925 Vaselina siliconica, 25 kg, fără culoare, translucid
- 26350085 Vaselina siliconica, 85 g, fără culoare, translucid
- 26350045 Vaselina siliconica, 0,45 kg, fără culoare, translucid

### Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.